

# BASE OLIO DI LINO



## PRODUIT D'IMPREGNATION POUR TERRE CUITE

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Le produit, à base d'huile de lin cuite, est utilisé comme imprégnateur protecteur pour terres cuites particulièrement poreuses faites à la main, ou quand il est nécessaire un traitement de type traditionnel des sols en terre cuite.

**BASE OLIO DI LINO** est utilisé même pour le traitement protecteur de surfaces en Teak de bateaux et yacht et pour le traitement traditionnel du parquet.

### MODE D'EMPLOI

#### Terres cuites:

Préparer le sol avec un lavage de fond avec DEKA P en cas de taches d'huile ou d'anciens cirages et lavage avec DEKACID. Appliquer le produit sur le sol bien rincé et complètement sec avec manchon mouilleur ou mieux avec vaporisateur. Si nécessaire, rendre uniforme l'application avec monobrosse équipée avec disque rouge et système spray. Le finissage est effectué avec OLEOIDRO 1 ou avec COTTOLIQ.

#### Surfaces en Teak de bateaux et yacht:

Utiliser NEOKLIN ou ECKLIN pour éliminer des taches éventuelles et ensuite effectuer un lavage acide avec KLARITEAK pour éliminer les résidus salins. Rincer et laisser sécher. Appliquer le produit pure ou dilué avec "white spirit" en fonction du degré d'absorption du Teak, à l'aide d'un pinceau ou d'un vaporisateur, en uniformisant l'application avec un manchon mouilleur.

#### Parquet:

Préparer le parquet avec un bon ponçage et appliquer le produit avec manchon mouilleur. Effectuer le finissage avec ECOWOOD OLEO IDRO ou avec PARKELIQ.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide transparent jaune paille
Poids spécifique	0.794 g/ml
Substances actives	100%
Point d'éclair	38°C

### ATTENTION

#### Etiquetage



#### Danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Lire les fiches des données de sécurité avant d'utiliser le produit. Le produit est sujet à la Normative ADR: **UN 3295 Classe 3 III.**