


MONOMANO

EMULSION METALLISEE SUPER CONCENTREE A HAUTE RETICULATION



CARACTERISTIQUES GENERALES

MONOMANO est une émulsion très concentrée (substances actives 38%) à base de polymères, résines et cires qui permet d'obtenir une protection brillante et résistante "même avec une seule couche".

MONOMANO peut être utilisé sur tous les types de sols, PVC, linoléum, grès, marbre, granit, même s'ils sont polis.

MONOMANO est le produit à conseiller dans le cas où on n'a pas le temps ou la possibilité d'appliquer une deuxième couche. Avec une seule couche d'**MONOMANO** après deux trois lustrages à haute vitesse avec METALSPRAY, on obtient un degré de brillant comparable à celui réalisé avec deux couches d'ULTRAS. Le film d'**MONOMANO** a un niveau de résistance et de brillance important qui peut être amélioré en utilisant METALSPRAY avec une monobrosse haute ou très haute vitesse jusqu'à obtention de "l'effet mouillé" simplement en 2 ou 3 passages.

Avec 2 couches d'**MONOMANO** on obtiendra un film très brillant particulièrement adapté à l'entretien "très haute vitesse" ou "burnishing" à sec avec des machines de 2000 à 3000 tours

MODE D'EMPLOI

Appliquer **MONOMANO** sur un sol parfaitement propre, sec et neutre.

Attendre minimum un jour avant de lustrer. Faire un balayage humide et ensuite commencer le lustrage avec une monobrosse jusqu'à 1500 T/m et METALSPRAY pour durcir et faire briller le film. Pour l'entretien utiliser SPRAY NC et des monobrosses à haute vitesse et très haute vitesse avec SPRAY NC ou à sec. Le film de **MONOMANO** peut s'enlever totalement avec DESTRIIP à 10% ou STRATOS à 10%.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide blanc
pH	8.3 ± 0.2
Poids spécifique	1.042 g/ml
Extraits secs	31%
Substances actives	37%
Coefficient de friction (ASTM 2047/75)	0.56

ATTENTION

Craint le gel.

La température et le degré d'humidité conditionnent le temps de formation du film. En hiver éviter d'appliquer le produit à une température inférieure à 10°C. Temps de séchage 2 à 3 heures.

En été éviter d'appliquer le produit sur des surfaces ensoleillées. Humidifier le sol uniformément avant la première application.

Etiquetage



Attention

Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Lire attentivement la fiche de sécurité avant de l'usage.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikaspa.com

