

RESIL

CERA FILMOGENA A LIMITATA RETICOLAZIONE SENZA ZINCO PER PAVIMENTI PARAFFINATI



CARATTERISTICHE GENERALI

RESIL è un'emulsione di cere, polimeri acrilici e resine senza zinco, senza APEO, senza formaldeide con emulsionanti di origine naturale particolarmente formulato per la protezione di pavimenti in PVC paraffinati che mostrano una notevole difficoltà all'ancoraggio delle normali cere metallizzate.

Viene proposta quando è richiesta una cera filmogena senza zinco e senza altri componenti non ammessi nelle cere con etichettatura ambientale di tipo 1.

RESIL forma un film con caratteristiche idrofobiche affini al tipo di materiale con cui è fatto il PVC. Il film è molto resistente ai lavaggi frequenti e alla penetrazione dello sporco.

RESIL può essere anche utilizzato per proteggere i pavimenti in PVC, gomma e resistenti in generale, quando è richiesta una notevole resistenza al lavaggio ed ai detergenti forti.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per i pavimenti nuovi eliminare lo strato protettivo originale con DEKA P O DEKA P INODORE, risciacquare bene ed attendere alcune ore prima di applicare **RESIL**.

Applicare RESIL con spandicera, attendere che sia ben asciutto prima di applicare la seconda mano.

Manutenzione del film: eseguire una scopatura ad umido o con prodotti antistatici oppure con frange in microfibra ed un lavaggio con detergente neutro TOC. Per la manutenzione a secco usare monospazzola a media o alta velocità con METALSPRAY o SPRAY NC. Per la deceratura usare DEKA P (10-20%) e disco marrone o DEKA P NEUTRO pH 7 per pavimenti in linoleum.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Emulsione bianca
pH	7.7 ± 0.2
Peso specifico	1.019 g/ml
Contenuto in sostanza secca	20.7%
Contenuto in sostanza attiva	26 ± 0.5 %
Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75)	0.51

AVVERTENZE

Teme il gelo.

Prodotto non classificato pericoloso



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax. ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspaspa.com - www.kemikaspaspa.com

